

AdDomo®Protect

Technisches Merkblatt

AdDomo®Protect

Beschreibung

AdDomo®Protect ist ein lösemittelhaltiger Polyurethan-Bikomponente. Entwickelt für den Schutz von AdDomo®Plain Feinzement. Das System besteht aus einem Stammlack (Komponente A) und einem aliphatischen Härter (Komponente B).

Anwendung

AdDomo® Plain nach ausreichender Trocknung (min. 24 Stunden) mit einem 80er Schleifpapier schleifen. Der entstehende Schleifstaub muss vollständig entfernt werden. Auf die staubfreie AdDomo® Plain Oberfläche zwei Lagen AdDomo® Protect auftragen. Zwischen der ersten und zweiten Lage AdDomo® Protect, sollte eine Wartezeit von min. 8 und max 24 Stunden eingehalten werden.

AdDomo Protect sollte nicht unter 10°C verarbeitet werden.

Die Empfohlene Oberflächentemperaturen beträgt 18 bis 24°C. AdDomo Protect kann mit der Rolle oder im Spritzverfahren aufgetragen werden. Die Oberflächen müssen immer in einem Stück und vollflächig lackiert werden. AdDomo Protect muss mindestens in zwei Schichten aufgetragen werden. Zwischen den Schichten kann die Oberfläche mit einem 400K Papier zwischengeschleift werden. Soll AdDomo®Protect auf eine bereits bestehende Protect Oberfläche aufgetragen werden, muss die Oberfläche vollflächig

abgeschliffen werden. Die Topfzeit von AdDomo®Protect beträgt ca. 30 Minuten. Das Werkzeug kann nach der Verarbeitung mit Wasser gereinigt werden.

Verarbeitung

AdDomo® Protect wird im Verhältnis 5:1 gemischt. Die Verpackungseinheiten beider Komponenten berücksichtigt das Mischungsverhältnis und vereinfacht so die Vorbereitung. Nach der Mischung von Lack und Härter kann bis zu 10% sauberes Wasser untergemischt werden. Auf eine ausreichende Schichtdicke ist zu achten (Verbrauch min. 100 ml/qm). Wird die Mischung korrekt durchgeführt, vermeiden Sie das Auftreten von ungleichmäßigem Glanzstellen.

AdDomo® Protect wird mit der feinen Rolle oder im Spritzverfahren verarbeitet.

Hinweis: Nicht unter +5 C° Objekt- und Umgebungstemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte können nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Technische Merkmale

Gebinde

5,00 Liter Eimer + 1,00 L Härter
Matt oder glänzend

Mischungsverhältnis

5 Teile (in kg) AdDomo®Protect

Komponente A auf 1 Teil Härter
Komponente B.

Verarbeitungstemperatur
+10° bis + 30°C

Trocknungszeit
Die Trocknungszeit beträgt ca. 6
Stunden bei +20°C und 50%
relativer Luftfeuchte. Niedrigere
Temperaturen sowie nicht
ausreichende Lüftungssituationen
verlängern die Trocknungszeit.

Verbrauch
Ca. 100 - 150 ml/m²
Auf eine ausreichende Schichtdicke
ist zu achten

Dichte
Ca. 1,04 - 1,08 g/cm³

Lagerstabilität
AdDomo® Protect ist ca. 6
Monate lagerfähig.

Lagerung
Gebinde gut verschlossen, kühl und
frostsicher lagern. Für Kinder
unzugänglich aufbewahren.

pH Wert
7 - 8,5

Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der
Haut vermeiden. Wir empfehlen
mit Schutzmaske, Arbeitshandschuhen
sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor
Kindern sicher aufbewahren. Nicht in
die Kanalisation, Gewässer
oder das Erdreich gelangen lassen.
Für eine gute Belüftung sorgen.

Gefahrenhinweis

EUH 208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-
3(2H)-on. Kann allergische
Reaktionen hervorrufen.

Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung: EAK-Nr.
170904, (Bau- und Abbruchabfälle)
Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb-
und Lackabfälle ohne Lösemittel)
Abfallschlüssel-N°: 150102, 170203
(Verpackung aus Kunststoff)

Anmerkung

AdDomo® übernimmt die
Verantwortung für die Qualität der
AdDomo® Produkte, jedoch
keinerlei Verantwortung für die
fachgerechte Verarbeitung.

Alle Angaben basieren auf den zum
Zeitpunkt der Drucklegung
vorhandenen Kenntnissen und
Erfahrungen. Der Verarbeiter ist
insbesondere in Bezug auf die Fülle
der Einflüsse bei der Verarbeitung
des Produkts nicht von eigenen
Prüfungen und Versuchen
freigestellt. Dieses technische
Merkblatt stellt lediglich
allgemeine Richtlinien dar. Eine
rechtlich bindende Zusicherung
bestimmter Eignung oder
Eigenschaften für einen bestimmten
Einsatzbereich kann hieraus nicht
abgeleitet werden. Gesetze,
Bestimmungen und bauaufsichtliche
Vorschriften und Normen sind stets
vom Verarbeiter in eigener
Verantwortung zu beachten.

Kontakt Daten

Kessler Beschichtung
Bahnhofstraße 8
94094 Rotthalmünster

Mail: info@kessler-beschichtung.de
Tel.: 08533/919 9748

www.mach-es-hoid-selber.de
www.kessler-beschichtung.de

Stand: März 2022