

Technisches Merkblatt

AdDomo Prime

Beschreibung

Prime ist ein gefülltes, hochkonzentriertes Grundiermittel aus Basis eines feindispersen, wässrigen Styrolacrylat zur Egalisierung der Saugfähigkeit von stark oder ungleichmäßig saugenden und nicht saugenden Untergründen- Die Haftfähigkeit zum Untergrund nachfolgender Beschichtungen wird verbessert. Adomo Prime ist grau pigmentiert, lösungsmittel- und weichmacherfrei. Des Weiteren wird AdDomo Prime zum kleben des Gewebes eingesetzt.

Untergründe

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und fettfrei sein. Loses Material, alte Tapeten, Leimfarben und schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Für die Untergrundvorbehandlung und Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die einschlägigen BFS-Merkblätter zu beachten.

Verarbeitung

Grundierung: AdDomo Prime gut aufröhren und unverdünnt verarbeiten. Adomo Prime kann bei stark saugenden Untergründen mit bis zu 10 % Wasser verdünnt werden. Bei extrem saugenden oder

porösen Untergründen, sollte mit AdDomo Tiefengrund eine erste Grundierung aufgebracht werden.

AdDomo

Zum Kleben: Für die Verklebung von Gewebe AdDomo Prime unverdünnt und satt auf den entsprechenden Untergrund aufbringen und das Gewebe Stoß an Stoß einlegen und nochmals mit AdDomo Prime einstreichen.
Prime wird mit dem üblichen Streichwerkzeug verarbeitet. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

AdDomo Prime vor jedem Arbeitsgang gut aufröhren. Der Quarzsand kann sich am Boden des Gebindes absetzen.

Technische Merkmale

Gebinde
6 ,6kg Kanister

Verarbeitungstemperatur
+5° bis + 30°C

Trocknungszeit
Die Trocknungszeit beträgt ca. 2 Stunden bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchte. Niedrigere Temperaturen sowie nicht ausreichende Lüftungssituationen verlängern die Trocknungszeit.

Verbrauch
Ca. 200 - 350 ml/m².

Dichte
Ca. 1,03 g /cm³

Diffusion
SD-Wert =>0,75 m

Lagerstabilität

AdDomo Prime ist mindestens 12 Monate lagerfähig.
Angeborene Gebinde wieder gut verschließen.
Nach dem Öffnen des Gebindes den Inhalt möglichst schnell verbrauchen. Verdünntes Material ist nur kurz lagerfähig.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl und frostsicher lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Rohstoffbasis

Styrolacrylat, Wasser, Additive, Farbstoff.

Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder das Erdreich gelangen lassen.

Gefahrenhinweis

EUH 208: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung: EAK-Nr. 170904, (Bau- und Abbruchabfälle) Abfallschlüssel-N°: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel) Abfallschlüssel-N°: 150102, 170203 (Verpackung aus Kunststoff)

Kontaktdaten

AdDomo 16
Bahnhofstr.
D-94094 Rotthalmünster

Mail: info@kessler-beschichtung.de

TECHNISCHER SUPPORT Mail:

info@kessler-beschichtung.de Stand: 01.01.2020

Produkte von Adomo werden ausschließlich für den professionellen Verarbeiter hergestellt, der ein Grundwissen im Umgang und der Verwendung von chemischen und technischen Produkten zur Oberflächengestaltung hat. Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind ausschließlich als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Kunden erleichtern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Kunden und kann sich auf das Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts erhalten Sie von Adomo nach bestem Wissen eine entsprechende Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet Adomo eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Kunden. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. Adomo haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Kunden nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Kunde hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann per Mail angefordert werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger technischer Merkblätter.

Anmerkung

AdDomo übernimmt die Verantwortung für die Qualität der AdDomo Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung. Sämtliche AdDomo Produkte werden ausschließlich an geschulte und zertifizierte Verarbeiter weitergegeben.

Alle Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verarbeiter ist insbesondere in Bezug auf die Fülle der Einflüsse bei der Verarbeitung des Produkts nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen freigestellt. Dieses technische Merkblatt stellt lediglich allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich bindende Zusicherung bestimmter Eignung oder Eigenschaften für einen bestimmten Einsatzbereich kann hieraus nicht abgeleitet werden. Gesetze, Bestimmungen und bauaufsichtliche Vorschriften und Normen sind stets vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten.

