



BIT 2K Fix [basic]

- Dämmplattenkleber 2K -

Lösemittelfreier, bituminöser Dämmplattenkleber, 2K

Verfügbarkeit

Anz. je Palette	18
Größe / Menge	30 l
Gebinde-Typ	Eimer K
Gebinde-Schlüssel	30
Art.-Nr.	
020878	■

Verbrauch

Mind. 1,5 l/m²

Je nach Untergrundbeschaffenheit und Art der Verklebung



Anwendungsbereiche

- Kleber für Dämmplatten auf mineralischen und bituminösen Untergründen
- Kleber für Dämmplatten untereinander



Eigenschaften

- Lösemittelfrei
- Hohe Klebkraft
- Beständig gegen betonangreifende Wässer (DIN 4030 XA3)

Produktkenndaten

Dichte Fertigmischung	Ca. 0,70 kg/l
Basis	Polystyrolgefüllte Bitumenemulsion
Durchhärtung	1 - 3 Tage

Die genannten Werte stellen typische Produkteigenschaften dar und sind nicht als verbindliche Produktspezifikationen zu verstehen.



Mögliche Systemprodukte

- MB 2K (3014)
- Kiesol MB (3008)
- DS Protect (0823)
- Remmers PMBCs

Arbeitsvorbereitung

■ Anforderungen an den Untergrund


Tragfähig, trocken, sauber und staubfrei.
Abdichtungsschichten müssen vollständig durchgetrocknet sein.
Saugende mineralische Untergründe mit Kiesol MB grundieren.

Zubereitung

■ Kombigebinde

Pulverkomponente vor Zugabe zur Bitumenemulsion auflockern.
Getrocknetes, am Eimerrand anhaftendes Material entfernen.
Bitumengrundmasse kurz aufrühren.
Aufgelockerte Pulverkomponente vollständig auf die Bitumenemulsion geben.
Ca. 30 Sekunden mischen, Mischvorgang unterbrechen und eingerührte Luft entweichen lassen.
Am Rand anhaftendes Pulver abstreifen.
Mischvorgang für mind. 2 Minuten fortsetzen.
Ankerrührer während der gesamten Mischzeit in Bodennähe belassen.
Siehe Mischanleitung.

Verarbeitung



■ Verarbeitungsbedingungen

Material-, Umgebungs- und Untergrundtemperatur: mind. +5 °C bis max. +30 °C.

■ Verarbeitungszeit (+20 °C)

> 1 Stunde

Bodenfeuchte/nichtdrückendes Wasser (W1-E)

Dämmplatten punktuell mit 6 - 8 Klebepunkten auf dem Bauteil verkleben, dabei mit gleichmäßigem Druck andrücken und einschwimmen.
Wir empfehlen auch für die Wassereinwirkung Bodenfeuchte/nichtdrückendes Wasser die vollflächige Verklebung der Dämmplatten.

Drückendes Wasser (W2-E)

Dämmplatten vollflächig inkl. Plattenkanten mit dem Material auf dem Bauteil gemäß Dämmplattenzulassung verkleben.

Verarbeitungshinweise

Bei flüssig zu verarbeitenden Abdichtungsstoffen kann es durch direkte Sonneneinstrahlung und/oder Windbelastung zu beschleunigter Hautbildung und einhergehender Blasenbildung kommen.
Dämmplatten müssen am Fußpunkt fest aufstehen (z. B. Fundamentvorsprung) und im Verbund fugenfrei verlegt werden.
Dämmplatten bis zum Verfüllen der Baugrube gegen Verschieben und Verrutschen sichern.
Frisch verklebte Platten vor Hinterlaufen von Wasser schützen.

Hinweise

Abweichungen von aktuellen Regelwerken sind gesondert zu vereinbaren.
Bei Planung und Ausführung sind die jeweils vorhandenen Prüfzeugnisse zu beachten.




Arbeitsgeräte / Reinigung

Ankerrührer, Schöpfkelle, Zahnkelle, Glättkelle

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Angetrocknetes Material mit Verdünnung V 101 entfernen.

Lagerung / Haltbarkeit



Im ungeöffneten Originalgebinde kühl, trocken und vor Frost geschützt gelagert mind.
12 Monate.

Sicherheit / Regularien

Nähere Informationen zur Sicherheit bei Transport, Lagerung und Umgang sowie zur
Entsorgung und Ökologie bitte dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnehmen.

GISCODE

BBP10

Entsorgungshinweis

Größere Produktreste sind gemäß den geltenden Vorschriften in der Originalverpackung
zu entsorgen. Völlig restentleerte Verpackungen sind den Recyclingsystemen zuzuführen.
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen
lassen. Nicht in den Abguss leeren.

Wir weisen darauf hin, dass die vorstehenden Daten/
Angaben in der Praxis bzw. im Labor als Richtwerte
ermittelt wurden, und daher grundsätzlich
unverbindlich sind.

Die Angaben stellen daher lediglich allgemeine
Hinweise dar und beschreiben unsere Produkte
sowie informieren über deren Anwendung und
Verarbeitung. Dabei muss berücksichtigt werden,

dass aufgrund der Unterschiedlichkeit sowie der
Vielseitigkeit der jeweiligen Arbeitsbedingungen, der
verwendeten Materialien und Baustellen naturgemäß
nicht jeder Einzelfall erfasst werden kann. Insoweit
empfehlen wir daher in Zweifelsfällen entweder
Versuche durchzuführen oder bei uns nachzufragen.
Soweit wir nicht spezifische Eignungen oder Eigen-
schaften der Produkte für einen vertraglich bestimm-
ten Verwendungszweck ausdrücklich schriftlich

zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische
Beratung oder Unterrichtung, auch wenn sie nach
bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich.
Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und
Lieferbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Technischen
Merkblattes ersetzt die Neuauflage das bisherige
Technische Merkblatt.