

AdDomo®Plain

Technisches Merkblatt

AdDomo®Plaine

Beschreibung

AdDomo®Plain ist ein verarbeitungsfertiger mineralisch/organischer Putz für Böden, Wände und Oberflächen in Bädern, Küchen und auf Möbel.

Untergründe

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber und fettfrei sein. Loses Material, alte Tapeten, Leimfarben und schlecht haftende Anstriche müssen entfernt werden. Für die Untergrundvorbehandlung und

Verarbeitung sind die VOB, Teil C, DIN 18363 und die einschlägigen BFS-Merkblätter zu beachten.

Anwendung

AdDomo®Plain kann problemlos in gleichmäßigen Schichten von $\pm 0,4$ mm dank der gleichmäßigen Korngröße aufgebracht werden. Das Erscheinungsbild variiert je nach Verarbeitung von matt - gleichmäßig bis nuanciert - rau. AdDomo®**Plain** kann mit der geeigneten Grundierung (AdDomo® Prime) und entsprechenden Vorarbeiten (Abdichtung, Ausgleichsmasse, Vorspachtelung) auf fast jedem stabilen Untergrund aufgebracht werden. AdDomo®Prime sollte immer lackiert werden.

Verarbeitung

Der saubere und staubfreie Untergrund wird mit **AdDomo®Prime (verdünnt)** und **AdDomo®Prime** grundiert.

Nach der Trocknung wird mit dem AdDomo®Gewebe die Armierung aufgebracht. Dieses Gewebe wird mit dem unverdünnten AdDomo®**Prime** auf den Untergrund verklebt und anschließend mit der Ausgleichsmasse AdDomo®**Flat** auf Böden und an Wänden oder der Abdichtung im Nassbereich überarbeitet.

AdDomo®Plain wird verarbeitungsfertig im gewünschten Farbton geliefert. Vor der Verarbeitung muss jedes Gebinde gründlich aufgerührt und der Farbton überprüft werden. Bei mehreren Gebinden im selben Farbton sollten die Eimer untereinander gemischt werden damit ein einheitlicher Farbton erzielt wird.

AdDomo®Plain wird in mindestens zwei Lagen aufgebracht. Die Spachtelgänge erfolgen immer auf Kornstärke mit sanftem Druck. Zuviel Material sorgt für Unebenheiten und beeinflussen das Endresultat.

Die fertige Oberfläche kann, nach ausreichender Trocknung, leicht zwischen geschliffen werden. Dies erfolgt mit Körnung 240 oder feiner in kreisenden Bewegungen und ohne Druck. Nach dem Schleifvorgang muss die Oberfläche komplett staubfrei gemacht werden.

Anschließend wird die AdDomo®Plain Oberfläche min. zweimal mit **AdDomo®Protect** lackiert. Bei höher belasteten Flächen empfehlen wir eine zusätzliche Lackierung mit AdDomo®Protect. Zwischen den Lackschichten dürfen nicht mehr als 24 Stunden liegen. Anderenfalls muss ein feiner Zwischenschliff erfolgen.

Der fertige Boden sollte für 48 Stunden nicht betreten werden!

Technische Merkmale

Gebinde
Eimer mit 10 Kg oder 2 Kg
weiß oder getönt ab Werk

Tönung nach RAL mit
entsprechenden Tönungsanlagen möglich
Verarbeitungstemperatur
 $+5^{\circ}$ bis $+30^{\circ}\text{C}$

Verarbeitungszeit

Mit geschlossenem Deckel ist AdDomo®Plain unbegrenzt verarbeitungsfähig

Trocknungszeit

Die Trocknungszeit beträgt ca. 4-8 Stunden bei $+20^{\circ}\text{C}$ und 50% relativer Luftfeuchte.

Niedrigere Temperaturen sowie nicht ausreichende Lüftungssituationen verlängern die Trocknungszeit.

Verbrauch

Je Lage
ca. $0,5 \text{ kg/m}^2$

pH Wert

11,5

AdDomo® Plain

Lagerstabilität

AdDomo® Plain ist ungeöffnet ca. 6 Monate lagerfähig.

Lagerung

Gebinde gut verschlossen, kühl und frostsicher lagern. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sicherheitshinweise

Berührungen mit den Augen und der Haut vermeiden. Wir empfehlen mit Arbeitshandschuhen sowie Schutzbrille zu arbeiten. Vor Kindern sicher aufbewahren. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder das Erdreich gelangen lassen.

Entsorgung

Gewerbliche Entsorgung:
EAK-Nr. 170904, (Bau- und Abbruchabfälle)
Abfallschlüssel-Nº: 080112 (Farb- und Lackabfälle ohne Lösemittel)
Abfallschlüssel-Nº: 150102, 170203 (Verpackung aus Kunststoff)

AdDomo® übernimmt die Verantwortung für die Qualität der AdDomo® Produkte, jedoch keinerlei Verantwortung für die fachgerechte Verarbeitung.

Alle Angaben basieren auf den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorhandenen Kenntnissen und Erfahrungen. Der Verarbeiter ist insbesondere in Bezug auf die Fülle der Einflüsse bei der Verarbeitung des Produkts nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen freigestellt. Dieses technische Merkblatt stellt lediglich allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich bindende Zusicherung bestimmter Eignung oder Eigenschaften für einen bestimmten Einsatzbereich kann hieraus nicht abgeleitet werden. Gesetze,

Bestimmungen und bauaufsichtliche Vorschriften und Normen sind stets vom Verarbeiter in eigener Verantwortung zu beachten.

Die in den Merkblättern angegebenen Verarbeitungshinweise für unsere Qualitäten sind ausschließlich als unverbindliche Empfehlungen zu betrachten und stellen keinerlei Gewährleistung dar. Diese Empfehlungen basieren auf unseren Erfahrungen und Versuchsreihen und sollen die Arbeit unserer Kunden erleichtern. Jede mögliche Abweichung von den idealen Arbeitsbedingungen liegt im Verantwortungsbereich unserer Kunden und kann sich auf das Ergebnis der Anwendung auswirken. Dies befreit den Abnehmer jedoch nicht von seiner Verpflichtung zur Überprüfung des Produkts und dessen Eignung für die zu behandelnde Oberfläche, vorzugsweise durch eine Probeverarbeitung. Bei allen Zweifeln hinsichtlich der Handhabung oder Verarbeitung des erworbenen Produkts erhalten Sie von AdDomo® Technik Support nach bestem Wissen eine entsprechende Auskunft. Selbstverständlich gewährleistet AdDomo® eine einwandfreie Qualität ihrer Produkte nach Maßgabe der jeweiligen Produktspezifikationen, jedoch liegt die Verantwortlichkeit für den Einsatz der gelieferten Produkte ausschließlich beim Kunden. Sofern wir nicht spezifische Eigenschaften und Eignungen der Produkte für einen vertraglich bestimmten Verwendungszweck ausdrücklich zugesichert haben, ist eine anwendungstechnische Beratung oder Unterrichtung, wenngleich sie nach bestem Wissen erfolgt, in jedem Fall unverbindlich und stellt keinerlei Gewährleistung dar. AdDomo® haftet für die Anwendung ihrer Produkte durch deren Kunden nach Maßgabe ihrer Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, auf die der Kunde hiermit hingewiesen wird. Das jeweils aktuelle Technische Merkblatt kann per Mail angefordert werden. Nach Erscheinen einer Neuauflage erlischt die Gültigkeit bisheriger technischer Merkblätter.

Kontakt Daten

Kessler - Beschichtung
Bahnhofstr. 16
94094 Roththalmünster
Germany

Mail: info@kessler-beschichtung.de
Tel.: +49 170 389 41 28

Stand: 01.01.2021